

Технические условия сортовки на погонажные изделия ООО «ТЛК ТРЕЙД»

Нормы ограничения пороков по сортам на лицевой поверхности.

Сорт изделия, определяется, исключительно по одной пласти, **ЛИЦЕВОЙ**

Лицевыми считаются поверхности, видимые после монтажа.

При двусторонней продукции, лицевая поверхность определяется по лучшей пласти.

Наименование пороков древесины и дефектов обработки по ГОСТ 2140-71	Сорт Экстра	Сорт Прима	Сорт А	Сорт АВ	Сорт ВС	Сорт Эконом
1. Сучки светлые, темные здоровые, сучки частично сросшиеся, здоровые, сросшиеся темные сучки(засмолены), несросшиеся сучки в том числе с трещинами.	На лицевой стороне не допускаются, на не лицевой стороне допускается без ограничений.	На лицевой стороне Допускаются с трещинами шириной не более 1 мм диаметром до 1/5 ширины изделия (от 1,8 до 2,8 см) не более 1 шт. на 1 м пог. (пороки частично могут суммироваться) не превышая общее кол-во по пласти материала) пороки до 5 мм не учитываются.	На лицевой стороне Допускаются с трещинами шириной не более 2 мм диаметром до 1/4 ширины изделия (от 2,2 до 3,5 см) не более 4 шт. на 1 м пог.(пороки частично могут суммироваться) не превышая общее кол-во по пласти материала) пороки до 5 мм не учитываются .	На лицевой стороне Допускаются с трещинами шириной не более 3 мм диаметром до 1/3 ширины изделия (от 3 до 6 см) не более 4-6 шт. на 1 м пог.(пороки частично могут суммироваться) не превышая общее кол-во по пласти материала) пороки до 5 мм не учитываются .	Dопускаются с трещинами и сколами без ограничений.	Допускаются без ограничений.
2. Выпавшие сучки	На лицевой стороне не допускаются, на не лицевой стороне допускается без ограничений по кол-ву и диаметру, но не более 1/3 толщины изделия.	На лицевой стороне не допускаются, на не лицевой стороне допускается без ограничений по кол-ву и диаметру, но не более 1/3 толщины изделия по пласти и в кол-ве не более 2 шт на каждой кромке(для продукции террасная доска,планкен)	На лицевой стороне не допускаются на не лицевой стороне допускается без ограничений по кол-ву и диаметру, но не более 1/3 толщины изделия по пласти и в кол-ве не более 2 шт на каждой кромке(для продукции террасная доска,планкен)	На лицевой стороне допускаются, не более 1/3 толщины изделия по пласти не более 2 шт.На не лицевой стороне допускаются, не более 1/3 толщины изделия по пласти, не более 2 шт на каждой кромке(для продукции террасная доска,планкен)	На лицевой стороне допускаются, не более 1/3 толщины изделия по пласти не более 4 шт.На не лицевой стороне допускаются, не более 1/3 толщины изделия по пласти, не более 3 шт на каждой кромке(для продукции террасная доска,планкен)	Допускаются без ограничений.

3. Трешины	На лицевой стороне не допускаются, на не лицевой не ограничиваются, Сквозные не допускаются	На лицевой стороне допускаются шириной до 1мм, глубиной до 4 мм, суммарной длиной не более 1/5 длины изделия, в том числе торцевые шириной до 1 мм глубиной залегания не более 1/3 толщины изделия. Сквозные не допускаются.	На лицевой стороне допускаются шириной до 1мм, суммарной длиной не более 1/3длины изделия. Сквозные торцевые шириной не более 1 мм согласно при甫ка по длине. Сквозные по пласти не допускаются..	На лицевой стороне допускаются шириной до 2мм, суммарной длиной не более 1/3длины изделия . Сквозные торцевые шириной не более 1 мм согласно при甫ка по длине. Сквозные по пласти не допускаются	Несквозные допускаются без ограничений, сквозные не допускаются.	Допускаются без ограничений.
4. Синева	На лицевой стороне не допускаются, на не лицевой стороне допускается не более 10% площади изделия ограничений.	На лицевой стороне не допускаются, на не лицевой стороне допускается не более 10% площади изделия ограничений.	На лицевой стороне не допускаются, на не лицевой стороне допускается не более 10% площади изделия ограничений.	На лицевой стороне не допускаются не более 25% площади изделия, на не лицевой стороне допускается без ограничений.	На лицевой стороне допускаются не более 25% площади изделия, на не лицевой стороне допускается без ограничений.	На лицевой стороне допускаются не более 50% площади изделия, на не лицевой стороне допускается без ограничений.
5. Сердцевина	На лицевой стороне не допускаются	На лицевой стороне не допускаются в доске для пола	На лицевой стороне не допускаются в доске для пола	На лицевой стороне не допускаются в доске для пола	На лицевой стороне не допускаются в доске для пола	Допускаются без ограничений
6. Смоляные карманы и прорость	На лицевой стороне допускается размерами до 2x15мм не более 1 шт на изделие (один из 2 пороков) на не лицевой стороне допускается без ограничений.	На лицевой стороне допускается размерами до 3x60мм (один из 2 пороков) на не лицевой стороне допускается без ограничений.	На лицевой стороне допускается размерами до 5x70мм (один из 2 пороков) на не лицевой стороне допускается без ограничений.	На лицевой стороне допускается размерами до 5x80мм не более 1 шт на 1 м.п.(один из 2 пороков) на не лицевой стороне допускается без ограничений.	Допускаются без ограничений	Допускаются без ограничений
7. Червоточина	На лицевой стороне не допускаются ,на не лицевой стороне допускается без ограничений.	На лицевой стороне не допускаются, на не лицевой стороне допускается без ограничений.	На лицевой стороне не допускаются на не лицевой стороне допускается без ограничений.	На лицевой стороне не допускаются , на оборотной не ограничиваются	Допускаются без ограничений	Допускаются без ограничений
8 Гниль твердая	На лицевой стороне не допускаются ,на не лицевой стороне допускается без	На лицевой стороне не допускаются ,на не лицевой стороне допускается без ограничений.	На лицевой стороне не допускаются ,на не лицевой стороне допускается без	На лицевой стороне не допускаются ,на не лицевой стороне допускается без	Допускается в виде пятен и полос	Допускаются без ограничений

	ограничений.		ограничений.	ограничений.		
9. Непрострого	На лицевой стороне не допускаются ,на не лицевой стороне допускается без ограничений	На лицевой стороне не допускаются , по кромке не приводящей к уменьшению размера по ширине и не более 1/3 толщины изделия по всей длине на не лицевой стороне допускается без ограничений	На лицевой стороне не допускаются , по кромке не приводящей к уменьшению размера по ширине и не более 1/3 толщины изделия по всей длине на не лицевой стороне допускается без ограничений	На лицевой стороне не допускаются , по кромке не приводящей к уменьшению размера по ширине и не более 1/3 толщины изделия по всей длине на не лицевой стороне допускается без ограничений	Допускается по пласти общей площади до 10% площади поверхности изделия .	Допускаются без ограничений
10. Механические повреждения	На лицевой стороне не допускаются на не лицевой стороне допускается без ограничений	На лицевой стороне допускаются размерами 5x3 мм и глубиной до 1 мм не более 1 шт на 1 м.пог. на не лицевой стороне допускается без ограничений	На лицевой стороне допускаются размерами 10x5 мм и глубиной до 3 мм на не лицевой стороне допускается без ограничений	На лицевой стороне допускаются размерами 10x30 мм и глубиной до 3 мм	На лицевой стороне допускаются размерами 20x10 мм и глубиной до 3 мм	Допускаются без ограничений
11 Обзол , тупой и острый	На лицевой стороне не допускаются на не лицевой стороне допускается 1/3 толщины изделия по всей длине изделия.	На лицевой стороне не допускаются на не лицевой стороне допускается 1/3 толщины изделия по всей длине изделия..	На лицевой стороне не допускаются на не лицевой стороне допускается 1/3 толщины изделия по всей длине изделия.	На лицевой стороне не допускаются на не лицевой стороне допускается 1/3 толщины изделия по всей длине изделия.	На лицевой стороне не допускаются на не лицевой стороне допускается 2/3 толщины изделия по всей длине изделия.	Допускаются без ограничений

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1)В сорте Прима, допускается 1 из любых видов пороков, на 1 погонный метр изделия.
- 2)Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется путём прижатия изделия к ровной поверхности.
- 3)Допускается отклонение сортности не более 5% от объёма поставки.

Генеральный Директор ООО «ТЛК Трейд» Загорулько Е.С.

